



KEIM Porosil-Verdünnung

1. Opis produktu

Silikatowy środek rozcieńczający i gruntujący do produktów z grupy Porosil.

2. Zakres stosowania

Jako rozcieńczalnik do warstw gruntujących, w połączeniu z KEIM Porosil-Strukturbeschichtung, KEIM Porosil-Farbe. W razie potrzeby jako rozcieńczalnik do KEIM Porosil-Spachtel. Jako środek gruntujący do powierzchni poddanych działaniu czynników atmosferycznych lub silnie piaszczących się powierzchni betonu komórkowego a także jako środek gruntujący do starych, silnie kredujących powłok mineralnych.

3. Właściwości produktu

- silikatowy
- nie zawiera rozpuszczalnika
- ciężar właściwy: 1,0 g/cm³

Jako środek gruntujący:

- nie jest substancją błonotwórczą
- reguluje chłonność podłoża
- stabilizuje piaszczące się podłoża

4. Wskazówki dotyczące stosowania

Rozcieńczanie

KEIM Porosil Strukturbeschichtung: Na powłokę gruntującą rozcieńczyć z 5-10% KEIM Porosil-Verdünnung.

KEIM Porosil-Farbe: Na warstwę gruntującą rozcieńczyć z 20-40% KEIM Porosil-Verdünnung, nakładać za pomocą pędzla, wałka, względnie aparatu natryskowego.

KEIM Porosil-Spachtel: W razie potrzeby rozmieszać do otrzymania żądanej konsystencji.

Gruntowanie

Jako środek gruntujący KEIM Porosil-Verdünnung nakładać za pomocą szczotki, pędzla lub aparatu natryskowego. Zwrócić szczególną uwagę na równomierne nałożenie przy silnie chłonnych podłożach.

Zużycie

KEIM FARBY MINERALNE
Sp. z o. o.

ul. Kielczowska 64b
51-315 Wrocław

Rozcieńczenie preparatu:

KEIM Porosil-Strukturbeschichtung:
Ok. 0,1 l/m² przy warstwie gruntującej.

KEIM Porosil-Farbe:

Ok. 0,1-0,2 l/m² przy warstwie gruntującej.

Gruntowanie:

W zależności od zdolności wchłaniania podłoża
0,2-0,3 l/m².

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu natychmiast oczyścić wodą.

5. Forma dostawy

Pojemniki o zawartości 5 l i 20 l.

6. Składowanie

Ok. 12 miesięcy w chłodnych pomieszczeniach,
w temperaturach dodatnich.

7. Oznaczenie według rozporządzenia o szkodliwości produktu

Brak

8. Oznaczenia w przypadku transportu

Brak

9. Wskazówki dotyczące usunięcia materiałów odpadowych

Klucz EG: 06 02 99

Tylko w pełni opróżnione pojemniki nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania (np. szkło, kamień naturalny, ceramika itd.), odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu

tel. (071) 329-81-52
fax. (071) 329-81-54

www.keim.com.pl

natychmiast rozcieńczyć wodą i usunąć. Chronić oczy i skórę przed odpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.